



0761

**Knauf Gips KG, Am Bahnhof 7, D-97346 Iphofen  
Deutschland/ Germany/ Allemagne**

**14**

**0010\_Drystar-Board\_12,5\_2014-08-19**

**EN 15283-1:2009-08**

**GM-FH1IR – Drystar-Board 12,5**

Gipsplatten mit Vliesarmierung in Bauwerken / Gypsum boards with  
mat reinforcement in building construction works / Plaques de plâtre  
armées d'un tissu dans des ouvrages de construction

**Biegezugfestigkeit / Flexural strength /**

**Résistance au cisaillement - F:**  $\geq 300 \text{ N} / \geq 725 \text{ N}$   
(quer/transverse/transversal)/(längs/longitudinal/longitudinal)

**Brandverhalten / Reaction to fire / Réaction au feu - R2F:** A2-s1,d0

**Wasserdampfdurchlässigkeit / Water vapour**

**resistance factor / Coefficient de résistance au**  
**passage de la vapeur d'eau -  $\mu$ :** 10/4 (EN ISO 10456)

**Wärmedurchgangszahl / Thermal conductivity /**

**Conductivité thermique -  $\lambda$ :** 0,23 W/(m·K) (EN ISO 10456)