



Knauf Gips KG
Am Bahnhof 7, D-97346 Iphofen

13

0010_Stens_Hell_2020-07-07

EN 998-1:2016

R CS II – Stens Hell

Sanierputzmörtel R für innen und außen /
Renovation mortar R for internal and external use /
Mortier pour enduit d'assainissement R intérieur et extérieur d'usage

Brandverhalten / Reaction to fire / Réaction au feu:	A1
Haftzugfestigkeit / Adhesion / Adhérence à l'issue:	≥ 0,08 N/mm²
Bruchbild / Fracture pattern / FP:	A, B od./or/ou C
Wasseraufnahme / Water absorption / Absorption d'eau:	≥ 0,3 kg/m² nach/after/après 24 h
Wassereindringung nach der Prüfung der Wasseraufnahme / Water penetration after capillary water absorption test / Pénétration de l'eau après essai d'absorption d'eau par capillarité:	≤ 5 mm
Koeffizient der Wasserdampfdurchlässigkeit / Water vapour diffusion coefficient / Coefficient de diffusion de la vapeur d'eau:	μ ≤ 12
Wärmeleitfähigkeit / Thermal conductivity / Conductivité thermique: (λ_{10,dry,mat})	≤ 0,82 W/(m·K) für/for/pour P = 50% ≤ 0,89 W/(m·K) für/for/pour P = 90%